

1 イレイセン

2 **純度試験の項を次のように改める。**

3 純度試験

4 (1) 重金属〈1.07〉 本品の粉末1.0 gをとり、第3法によ
5 り操作し、試験を行う。比較液には鉛標準液2.0 mLを加え
6 る(20 ppm以下)。

7 (2) ヒ素〈1.11〉 本品の粉末0.40 gをとり、第4法により
8 検液を調製し、試験を行う(5 ppm以下)。

9

10