

歯科材料1 歯科用金属
管理医療機器 歯科铸造用金合金 (70767000)
ビー・アイ・イエロー

【禁忌・禁止】

本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形 状：板状

* * 成分・分量：

成分	分量
金	71.0 %
白金	4.0 %
銀	12.3 %
銅	12.1 %

その他（亜鉛、イリジウム）

*** [原理]**

鋳造により主として歯科用修復物及び器材の作製に用いる、歯科铸造用の金合金である。

*** * [参考情報]**

種 類：タイプ4

液 相 点：925°C

固 相 点：880°C

密 度：15.4g/cm³

熱処理	軟化	硬化
耐力(0.2%) (MPa)	350	675
伸び(%)	47	16
硬さ(HV)	180	300

(試験方法：JIS T 6116 : 2022)

*** 【使用目的又は効果】****[使用目的]**

歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

*** [使用用途]**

インレー、クラウン、ブリッジ、クラスプ、床

*** 【使用方法等】****(1) ワックスアップ**

ワックスアップは、通法に従い行って下さい。

(2) スプレーイング

スプレー線は、1.5～2.5mm φ位のものを铸造体の大きさに応じて使用して下さい。

(3) 埋没

クリストバライト系埋没材を用い、湿セラミック系リボンを1枚内張して下さい。
ワックス表面処理には、弊社のゼットミストが最適です。

(4) リング焼却

650～700°Cにて20～30分間係留後、铸造して下さい。

(5) 溶解と铸造

尖鋭な火炎を用い少量のフラックスを加え、なるべく短時間で溶解させ、合金が球状回転を始めた時が铸造の最適時です。

※フラックスには、弊社のYPフラックスHタイプ（金合金・金銀パラジウム合金用）が最も適しています。

(6) 热処理

热処理が必要な場合は、下記の方法で行って下さい。
軟化処理：約750°Cで約15分間加熱後水中急冷して下さい。
硬化処理：软化処理したものを約450°C内へ入れて約5分間係留後、約450°Cから約250°Cまで約30分間で冷却させ、放冷して下さい。

*** (7) 清掃**

酸処理液には、希塩酸が最適です。

(8) ろう付け

ろう付けは、通法に従い行って下さい。
弊社のワイピーK18ソルダー、ワイピーK16ソルダー、ワイピーK14ソルダーが最適です。

*** (9) 研磨**

研磨は、通法に従い行って下さい。
通常の研磨で容易に研磨出来ます。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1 本合金を再溶解する場合には、埋没材その他の異物を完全に除去し、少なくとも新しい合金を等量以上加えてから使用すること。
- 2 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】*** * [使用注意]**

- 1 本合金の铸造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、铸造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- 2 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 3 本合金の溶解、加熱、切削、研磨の際には、眼の損傷を防ぐために保護めがねなどを使用すること。
- 4 他の合金と混溶しないこと。

[重要な基本的注意]

本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

[不具合・有害事象]**有害事象**

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遲発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

*** * 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：YAMAKIN株式会社

住 所：〒781-5451

高知県香南市香我美町上分字大谷 1090-3

テクニカルサポート：0120-39-4929

ホームページアドレス：<https://www.yamakin-gold.co.jp>