**2017 年 10 月改訂（第 6 版）
* 2017 年 10 月改訂（第 5 版）

届出番号：17B2X10001000083

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器　歯科複模型用ゴム質弾性印象材料　JMDN コード：70891000

アルファジル

【禁忌･禁止】
・本品に長時間接触しないこと。接触してしまった場合、洗剤及び水で洗浄すること。
・本品に対して過敏症のある者は、直接触れないようにすること。万一接触して過敏症状が現れた場合、直ちに使用をやめ、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

【形状、構造及び原理等】
1. 形状・構造
下記の通り
ベース

A85 タイプ

A95 タイプ

アクティベーター（硬化剤）

2. 品目仕様

練和時間		30 秒
操作時間		1 分 30 秒
硬化時間		6～7 分
ショア硬度（A）	A85	85
	A95	95

3. 原材料
・ベース
：石英、シロキサン系ポリマー、クリストバライト他
・アクティベーター
：テトラキス（２－ｎ－ブトキシエトキシ）シラン、クリストバライト他

4. 包装
・ベース（A85、A95 共通）
1.6Kg＋計量スプーン / 箱
10kg ＋計量スプーン / 箱
・アクティベーター（硬化剤）
60mL / 箱

【使用目的又は効果】
歯科用複模型の作成に用いる。

【使用方法等】
1)計量スプーンを用いて必要量のベースを取る。
2)以下の割合でアクティベーターを加える。

ベースの種類	計量スプーン１杯（12mL / 22.4g）当りの添加量
A85	チューブ口からひも状に 2.5cm（約 0.53ml）
A95	チューブ口からひも状に 2.5cm（約 0.53ml）

3)2 材を混合し、ひも状に引き伸ばして、折り束ねる操作を繰り返し、均一な色調になるまで、指先で十分にこねる。少なくとも 30 秒間この練和作業を行う。
4)模型に練和物を盛る。
5)硬化時間は、練和開始から 6～7 分間である。
※硬化時間を調整する場合、アクティベーターの添加量は、規定量の最大 25%まで増減が可能である。

【使用上の注意】
1)使用注意
・使用後は直ちに容器を閉め、蓋、計量スプーンを他のものと混同しないこと。
・硬化したシリコンは化学的に安定しており、衣服に付着すると除去できないので注意すること。
・本品をポリエーテル、ポリサルファイド、あるいは付加型シリコンとともに使用しないこと。
・適合しない可能性があるので、本品と他社製シリコンとを混合して使用しないこと。
・作業は 18～25℃の環境下で行うこと。

2)アクティベーターに対する重要な基本的注意
・本品の揮発物を吸引しないように注意すること。万一吸引した場合には、新鮮な空気に触れさせ、必要に応じて 酸素治療を行う。
・本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、速やかに眼科医の診断をうけること。
・本品に長時間接触しないこと。接触してしまった場合、洗剤及び水で洗浄すること。
・本品に対して過敏症のある者は、直接触れないようにすること。 万一接触して過敏症状が現れた場合、直ちに使用をやめ、皮膚科あるいはアレルギー専門医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
5℃～27℃で保管すること。

[使用期限]
本品に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Müller-Omicron GmbH & Co. KG（ミューラー社）
製造国：ドイツ