

歯科材料 01 歯科用金属
歯科メタルセラミック修復用貴金属材料 70770000
管理医療機器

AP ハイボンド

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

* 該当規格；JIS T 6118 「歯科メタルセラミック修復用貴金属材料 タイプ1」

【形状・構造等】

* 形状；長方形で板状

成分・分量；	成 分	分 量 (%)
	金	78.5
	白金	10.0
	パラジウム	7.8
	その他(Ir, In)	3.7

【性能、使用目的、効能又は効果】

* 金 50%以上を含有し、金及び白金族元素の合計が 75%以上の歯科メタルセラミック修復用貴金属材料 タイプ 1；

(1) 物理的性質 (焼成後)	固相点*	1,125 °C	液相点	1,230 °C
	密度 *	17.6 g/cm ³	引張強さ	690 MPa
	ヤング率*	287.5 GPa	0.2耐力*	575 MPa
	硬度(HV)	215	伸び	10%
	熱膨張係数	14.0×10 ⁻⁶ K ⁻¹ (50 ~ 500 °C)		

* (2) 使用目的、用途／効能又は効果；

・ 歯科メタルセラミック修復物のメタルフレームとして使用し、
歯科用陶材と焼付ける。

・ 推奨する陶材：ノリタケ スーパーポーセレン AAA

【操作方法又は使用方法等】

(1) ワックスアップ・埋没・焼却；

- ワックスアップは通法により 0.3mm 以上で行ってください。
- スプルー線は、やや太め（φ3.2mm 程度）を使用してください。
（細いワールの使用は、湯まわり不足又は鑄巣の原因となります。）
- 埋没材は貴金属系合金専用の酸塩系埋没材を使用してください。
- 焼却は、ご使用の埋没材の取扱説明書等に従ってください。
- 最終焼却温度は 800°C にて行ってください。

(2) 熔解・鑄造；

・ 真空反転式加圧鑄造機を使用の場合は、カーボンルツボを用い、熔解条件は下表を目安にしてください。

スタート温度	熔解温度	熔解時間	鑄造タイミング	冷却時間	鑄造圧力
1050°C	1350 °C	3 分	0.3 秒	1 分	0.3 ~0.4 MPa

・ 酸素用トーチにて熔解を行う際には、還元炎でオーバーヒートに注意して出来るだけ短時間に熔解し、熔湯が鏡面・球状を呈して回転し始めた時が鑄造に最適なタイミングです。

(3) 埋没材の除去；

鉗子などで大まかな分割を行い、細部はブラスト処理（ガラスビーズ）で除去してください。

(4) メタル調整・洗浄；

必ずセラミックポイントを使用し、研削方向を同一方向に行い均一な表面状態に仕上げた後に、50~100 μm のアルミナサンドを 2 気圧でブラスト処理を行い、蒸留水等で 5 分間の超音波洗浄を行ってください。また、洗浄後のメタルフレームを手指で触れたり、エアー

ガンによる乾燥は、表面に油脂の付着を招く危険性がありますので避けてください。

(5) ディギャッシング；

炉口付近で約 5 分間乾燥後、700°C 付近から 950°C で 5 分間大気焼成することにより均一な酸化膜を生成することができます。

(6) 陶材の築盛・焼成；

使用する陶材は、合金の熱膨張係数に適したものを、メーカーの指示に従って使用してください。

(7) ろう付け；

・ 前ろう付けには、液相点が 1050~1060°C の前ろう材を通法に従ってご使用ください。

・ 後ろう付けには、金合金ろう（14K ろう等）を通法に従って使用してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 再熔解する場合は、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に除去し、新しい合金を 1/3 以上加えて熔解すること。
- 再熔解する場合は、フラックスを使用しないこと。
- 熔解時にはオーバーヒートに注意し、鑄造後はリングを室温まで放冷すること。
- 遠心鑄造機を用いる場合には、ルツボにキャストシート等を敷かないこと。
- 鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇など設備を整え、密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- 研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 酸類による洗浄を行う場合には、局所排気装置、換気扇など設備を整え、密閉した部屋での作業を避け、公的機関が許可した防塵マスク・保護めがね・ゴム手袋を着用して作業を行い、洗浄後は中和及び十分な水洗を行うこと。
- 他の合金との混用は行わないこと。

【使用上の注意】

(1) 使用注意；

- 本合金は、添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本合金は、歯科医師又は歯科技工士以外には使用しないこと。

(2) 重要な基本的注意；

本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

(3) 不具合・有害事；

有害事象として、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【包装】 内容量： 10g / 袋 又は 50g / 袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元	アサヒブリテック株式会社
住 所	兵庫県神戸市西区室谷 1-6-3
製 造 元	アサヒブリテック株式会社テクノセンター
住 所	兵庫県神戸市西区室谷 1-6-3