**2021年07月第3版
*2016年09月第2版（新記載要領に基づく改訂）

認証番号：220ALBZX00023A01

類別：歯科材料　01　歯科用金属

管理医療機器　　一般的名称：歯科鋳造用銀合金第1種　　JMDN 70777000

クエスト　ピュアシルバーⅠ

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

＊該当規格：JIS T 6108:2005「歯科鋳造用銀合金」（第1種）

［成分・分量］

成　分	分　　量
銀	65.0％
亜鉛	18.0％
錫	17.0％

［形状・構造・原理］

光沢のある粒状金属片で、鋳造によって修復物形状とし、歯科修復物、補綴物又は装置などを作製する。

［性能等］

液相点	605 ℃
ビッカース硬さ	185 HV

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物又は装置を作製し、主としてインレー、クラウンなどに用いる。

＊【使用方法等】

［使用方法］

(1) ワックスアップ・埋没・焼却

① ワックスアップは、通法によって行って下さい。

② 埋没材は、クリストバライト系埋没材を使用して下さい。

・適用埋没材：歯科鋳造用石こう系埋没材

（例　クエスト製の「クリストヒートショック」）

③ 焼却は、埋没材の取扱説明書等に従って焼却して下さい。

(2) リング加熱

ワックス焼却後、300℃～400℃位まで炉冷してから鋳造して下さい。

(3) 溶解鋳造

① 溶解鋳造は、遠心鋳造機又は真空加圧鋳造機をご使用下さい。

② 本合金をある程度加熱後、添付の脱酸剤を少量加えますと表面の酸化膜が消えます。

③ ガス・エアー混合炎等を使用する場合は、還元炎部分でなるべく短時間にて溶解して下さい。

④ 長時間の加熱は鋳造欠陥の原因となりますので、避けて下さい。

⑤ 鋳造後の水中急冷は合金の性質を脆くしますので、室温近くまで徐冷してから取り出して下さい。

(4) 研磨

研磨は，通法に従って行って下さい。

［使用方法に関連する使用上の注意］

① 本合金を再溶解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて溶解すること。

② 歯科用フラックスを使用する場合には、その取扱説明書等に表示してある使用上の注意事項を守ること。

＊【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

① 本合金の使用により発疹，皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には，使用を中止し医師の診断を受けさせること。

② 本合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。

③ 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

④ 溶解、鋳造作業時には金属の飛散などによる目の損傷や火傷を防ぐため、保護めがね及びその他の保護具を使用すること。

⑤ 他の合金と混溶しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］

歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：石福金属興業株式会社

住　　所：〒340 - 0002
埼玉県草加市青柳2丁目12番30号

電 話 番 号：048 - 931 - 4581

** 発　売　元：株式会社クエスト

住　　所：〒773 - 0009
徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1

電 話 番 号：0885 - 38 - 9777

**

製品のご注文先
株式会社クエスト
電話番号　0569 - 27 - 7017
ＦＡＸ　0569 - 27 - 5998

02-2107