**2016年09月第3版（新記載要領に基づく改訂）　　認証番号：225ALBZX00001000
*2014年10月新様式第2版

類別：歯科材料　01　歯科用金属

管理医療機器　　一般的名称：歯科鋳造用金銀パラジウム合金　　JMDN 70774000

イシフク　キンパラＧ１２

【禁忌・禁止】
本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

** 該当規格：JIS T 6106:2011「歯科鋳造用金銀パラジウム合金」
（第1種・第2種兼用）

[成分・分量]

成　分	分　　量
金	12.0 %
銀	48.2 %
パラジウム	20.0 %
銅	17.7 %
その他　イリジウム、亜鉛、インジウム	

[形状・構造・原理]
光沢のある板状金属片で、鋳造によって修復物形状とし、歯科修復物、補綴物又は装置などを作製する。

[性能等]

溶融温度	液相点	960 ℃
	固相点	880 ℃
熱処理	軟　化	硬　化
耐力	325 MPa	770 MPa
伸び	34 %	7 %
ビッカース硬さ	155 HV	305 HV
密度	11.0 g/cm³	

【使用目的又は効果】
歯科修復物、補綴物又は装置を作製し、主としてインレー、クラウン、ブリッジ、クラスプ、バー、ポストに用いる。

**【使用方法等】
[使用方法]
(1) ワックスアップ・埋没・焼却
① ワックスアップは、通法によって行って下さい。
② 埋没材は、クリストバライト系埋没材を使用して下さい。
③ 焼却は、埋没材の取扱説明書等に従って焼却して下さい。
(2) リング加熱
リング加熱は、700℃で30分間以上係留して下さい。
(3) 溶解鋳造
① 溶解鋳造は、本合金専用のるつぼをご用意のうえ、遠心鋳造機又は真空加圧鋳造機を使用して下さい。
② ガス・エアー混合炎を使用する場合は、還元炎部分で溶解し、金属が球状になり、回転し始めた時点で鋳造して下さい。
(4) 研磨
通法によって、滑沢になるよう研磨して下さい。
(5) 熱処理
・軟化処理：750℃の炉中に10分間保持し、水中急冷して下さい。
・硬化処理：軟化処理後、400℃で20分間保持し、大気放冷して下さい。
(6) ろう付
ろう付は、ろう付面を研磨後フラックスを塗布し、差しろう付又は置きろう付にて、通法によって行って下さい。
・適用ろう材：歯科用金銀パラジウム合金ろう（例　石福金属興業製の「イシフクキンパラロウ」又は「イシフク　パラロウ25」）
・適用フラックス：石福金属興業製の「フラックス#6」
(7) 清掃方法
清掃には、市販の合金清掃剤を使用して下さい。ご使用にあたっては、清掃剤の取扱説明書などに従って行って下さい。

[使用方法に関連する使用上の注意]
① 本合金を再溶解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて溶解すること。
② 歯科用フラックスを使用する場合には、その取扱説明書等に表示してある使用上の注意事項を守ること。

**【使用上の注意】
(1) 重要な基本的注意
① 本合金の使用により発疹，皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には，使用を中止し医師の診断を受けさせること。
② 本合金の鋳造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
③ 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
④ 溶解、鋳造作業時には金属の飛散などによる目の損傷や火傷を防ぐため、保護めがね及びその他の保護具を使用すること。
⑤ 他の合金と混溶しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：石福金属興業株式会社
住　　所：〒340 - 0002
埼玉県草加市青柳2丁目12番30号
電 話 番 号：048 - 931 - 4581

製品に関するお問合せ先
石福金属興業株式会社　歯科材営業部
電話番号　03 - 3252 - 8471