歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器　歯科用陶材（70801000）

ユニバーサル スプレー グレーズ

【形状･構造及び原理等】

１．構成
　ユニバーサル　スプレー　グレーズ
　ユニバーサル　スプレー　グレーズ　Fluo

２．形状
　スプレー缶　　容量：75ml
　形状：懸濁液
　色調：ホワイト

３．原理
　本品をセラミック系の歯科修復物の上に噴霧し焼成することで、色調を調整する。

４．主成分：　ケイ酸塩ガラス

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用セラミックス製の修復物を作製するために用いる陶材である。

【使用方法等】

１．　グレージングする歯科修復物表面を粒子の細かいダイヤモンド研磨材で仕上げ、ジルコニア用のラバーフィニッシャーやポリッシャーで磨く。
２．　修復物を超音波洗浄器やスチームクリーナーで洗浄し、清潔で乾燥していることを確認する。
３．　ステインはグレーズスプレーの前に使用する。
４．　修復物のへこみやグレージングを望まない箇所は保護する。
５．　スプレー缶をよく振ってから、垂直に保ちながら 6～10cm の距離をおいて均一に噴霧する。
６．　焼成炉の取扱説明書に従って焼成する。
　焼成トレイの中央に配置し、セレック　スピードファイア（届出番号：13B1X10236S10009）を使用する場合は「グレーズ（GLAZE)」プログラムを選択する。

＜その他の焼成炉使用時のパラメータ＞

開始温度	400 ℃係留時間	加熱速度	最終温度	760 ℃係留時間
400 ℃	2 分	55 ℃/分	760 ℃	2 分

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉
１．換気の良い場所で使用し、本品の噴射物を吸入しないよう注意すること。
２．皮膚や目に刺激を与える可能性があるので、保護眼鏡、マスクや保護手袋を着用して使用すること。
３．可燃性のガスを含むため、発火源となる熱や火花、裸火から遠ざけること。
４．スプレー缶が破裂する危険性があるため、本品を50℃以上の高温下で保管しないこと。
５．口腔内には用いないこと。
６．歯科用ユニットの1.8m以内で使用しないこと。
７．未研磨の状態の焼結済みジルコニア修復物への本品の適用はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法
　直射日光を避け、-5℃～35℃の換気の良い乾燥した場で保管する。湿気は避け、凍結させないこと。(相対湿度：75%以下、結露しないこと)
２．有効期間
　ラベルに記載の期限（製造元データによる）までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　ドイツ連邦共和国
製造業者　デグデント社
　　DeguDent GmbH

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
電話番号　0120-789-123

取扱説明書を必ずご参照下さい。