歯科材料 03　義歯床材料
管理医療機器　歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材　70826000

ニュートップコート

【禁忌・禁止】
メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマー又は有機溶媒に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
本材は、下記成分より構成される。

性状	成分
液状	酢酸エチル、その他

【使用目的又は効果】
義歯床と床裏装材の接着性改善及び硬化した裏装材表面の艶出しに用いる。

【使用方法等】
接着材としての使用方法
① 裏装する義歯床の辺縁及び粘膜面をカーバイドバー等で一層削り、新生面を出して、洗浄後よく乾燥させます。
② 裏装面全体（特に床辺縁部）に本材を均一に塗布します。
③ 本材塗布後は、できるだけ間をおかずに軟質裏装材を粘膜面に一層盛り上げます。
表面滑沢材としての使用方法
① 軟質裏装材の硬化後、余剰部分をデザインナイフやポイント等で削り、形態修正します。
② 裏装した義歯床を洗浄後、よく乾燥させます。
③ 辺縁部切削面、及び粘膜面全体に本材を塗布し、45～50℃の温水中に 10 分間つけるか、又は、エアーシリンジで乾燥させた後、流水下で充分水洗してから口腔内にセットします。

［使用方法に関連する使用上の注意］
① 充分乾燥していない状態での口腔内装着は避けること。
② 手持ちの容器に必要量のみ小分けし、塗布したブラシは単回使用とすること。
③ 本材は、使用後はすみやかに密栓すること。

【使用上の注意】
1）重要な基本的注意
① 本材の使用により、発疹、湿疹、発赤、腫瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
② 本材が患者の目、皮膚又は衣類に付着しないような措置を講じること。また、適用部位以外の口腔粘膜にはなるべく付着させないこと。
③ 本材が万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けさせるか、又は受けること。
④ 口腔内作業完了後は、直ちに口腔内を十分洗浄する（十分に洗口させる）こと。また、皮膚に付着した場合には、直ちに石鹸を使用し流水で十分洗浄すること。衣類に付着した場合には、直ちにアルコール（綿球）で十分拭き取ること。

2）不具合・有害事象
本材の使用に伴い、発赤、びらん、水疱、浮腫などの過敏症状が発生することがあります。

3）その他の注意
① 本材を使用する際には、適切な換気（1 時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
② 本材は可燃性なので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置いたりしないこと。
③ 本材は一部のプラスチック、ビニール等を溶かすので注意すること。
④ 本材を使用する際には、必ず医療用（歯科用）手袋及び保護めがねなどを着用し、目、皮膚又は衣類に付着しないよう十分注意すること。なお、医療用（歯科用）手袋は、本材の直接的接触を防ぐが、一部の有機溶媒、モノマーが短時間のうちに浸透することが知られているので、本材が付着した場合には、直ちに手袋を捨て、石鹸を使用し流水で手を十分洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・本材は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて「0～23℃」で保管すること。
・同一保管場所に大量に保管しないこと。また、使用及び保管場所には、消火器を備えること。
・本材は揮発性が高いので、蓋を確実に締めて保管すること。

［有効期間］
本材は包装に記載の※使用期限までに使用すること。
［記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。］
※（例 Exp.'□□.○○ は使用期限２０□□年○○月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元　亀水化学工業株式会社
電話番号　（フリーダイヤル）0120-267-720
製造元　亀水化学工業株式会社

取扱説明書等を必ずご参照ください。