

ジンジファースト CAD リジッド

【形状・構造及び原理等】

形状（主成分）：ペースト（ポリビニルシロキサン、二酸化ケイ素）

本品は、ミキシングチップ（製造販売届出番号：14B1X00006000023）を含む。

操作時間(23℃) : 120～170（秒）
硬さ(8 分後) : 60～70（Shore A）
硬さ(1 時間後) : 65～75（Shore A）

【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型等の作製に用いる。

【使用方法等】*

1. トランスファーアナログが差し込んでいるマスター印象の歯肉再現部周囲をワックスでボクシングする。
2. 印象の内面に 1 層分離材を塗布し、乾燥するまで待つ。
3. 本品のカートリッジをディスペンサーにセットしキャップを取り外した後、約 5mm ほど押し出して均等にベースとキャタリストが出ることを確認する。注出口に詰まりがある場合は、エキスプローラ等で詰まりを解消する。
4. ミキシングチップとイントラオーラルチップを装着する。
5. コアの唇側面から本品を注入する。コアの辺縁と舌側面の穴から本品があふれるまで注入すること。
6. 約 10 分間、完全重合するまで待つ。
7. その上に通法により石膏またはポリウレタン系の模型材を注ぎ、模型を作成する。
8. 模型が硬化した後に、印象材を除去し、歯肉部の外形を修正する。

分離材の使用法

- ・使用する前にボトルを充分振る。
- ・塗布する表面を清潔にする。
- ・細いブラシで分離材を塗布する。
- ・乾燥するまで待つ。エアージェットで吹くと早く乾燥する。乾燥すると、表面に隔離膜ができる。
- ・使用後、きちんとボトルの蓋を閉める。
- ・沈殿と分離が起こることがあるが品質に影響はしない。

【使用上の注意】

「使用注意」

- ・練和後の印象材が緩い場合は、新たに材料をカートリッジから押し出して使用すること。
- ・本品は衣服に付着させると除去できないため付着させないこと。
- ・ミキシングチップの使用は一回限りとする。
- ・付加型または縮合型印象材と接触する時、接着することがあるので、分離材を使用すること。また、ポリエーテル印象材と接触する時、親和性がよくないので、分離材を使用すること。
- ・本品は引き裂きやすいため、模型から外す際は注意すること。
- ・シリコーンコアの内面は清潔にし、油脂分を除去すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・直射日光を避け、5～27℃の場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・本品の使用期限は、24 ヶ月である。
 - ・外装に記載の使用期限までに使用すること。
- [記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]
(例示：☞2013 - 03 は、使用期限 2013 年 3 月を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ゼルマック エスピーエー（イタリア）
(ZHERMACK S. p. A)