＊＊2026年2月（第4版）
＊2022年9月（第3版）

認証番号：21700BZY00133000

歯科材料02　歯冠材料

管理医療機器　歯科切削加工用セラミックス　70805000

セルコン　ジルコニア（ディスク）

【禁忌・禁止】
〈適用対象（患者）〉
1. 本品に対する過敏症の既往歴がある患者
2. 歯ぎしり又は改善できない口腔悪習癖のある患者
［修復物が破折する恐れがある］
3. 治療部位に十分なスペースがない患者［修復物の厚みが確保できずに破折する恐れがある］

【形状・構造及び原理等】

1. 形状：ディスク

ディスク外側のプラスチック枠の色は、名称によって異なる。

2. 色調：ﾍﾞｰｼｯｸ、ｶﾗｰﾄﾞ、ﾗｲﾄ、ﾐﾃﾞｨｱﾑ、ht、ht ﾗｲﾄ、ht ﾐﾃﾞｨｱﾑ、A1～D4（16色調）、BL、ホワイト、BL2

3. 種類とサイズ

（1）ベーシック、カラード、ライト、ミディアム

名称	直径(mm)	厚さ(mm)
セルコンベース ディスク 15	106	15
セルコンベース ディスク 20	106	20
セルコンベース ディスク 25	106	25
セルコンベース ディスク 30	106	30

（2）ht、ht ライト、ht ミディアム

名称	直径(mm)	厚さ(mm)
セルコン ht ディスク 15	105	15
セルコン ht ディスク 20	105	20
セルコン ht ディスク 25	105	25
セルコン ht ディスク 30	105	30

（3）A1～D4、BL

名称	直径(mm)	厚さ(mm)
セルコン ht ディスク 12	105	12
	98	12
セルコン ht ディスク 14	105	14
	98	14
セルコン ht ディスク 18	105	18
	98	18
セルコン ht ディスク 25	105	25
	98	25
セルコン ht ディスク 30	105	30

注）直径98mm：プラスチック枠含む。
直径105mm：ディスク本体のみ。

（4）A1～D4、ホワイト、BL2

名称	直径(mm)	厚さ(mm)
セルコン xt ディスク 12	98	12
セルコン xt ディスク 14	98	14
セルコン xt ディスク 18	98	18
セルコン xt ディスク 25	98	25

注）直径98mm：プラスチック枠含む。

4. 主成分：酸化ジルコニウム

5. 物理的特性
曲げ強さ：800MPa以上、500MPa以上（セルコンxtディスク）
溶解：100 μg/cm² 以下

【使用目的又は効果】
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットとともに、歯科セラミックス製補綴物の作製に用いる。

【使用方法等】
1. 症例に適したディスクのサイズ、色調を選択し、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニットで切削加工し、歯科修復物を作製する。
2. 歯科技工用ポーセレン焼成炉の取扱説明書に従い焼結する。
3. 必要に応じて、築盛する。
4. 通法に従って歯科修復物を調整・研磨する。

※本品と組み合わせて使用する推奨の歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用ポーセレン焼成炉

販売名	一般的名称	製造販売届出番号
インラボ MCX5	歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	13B1X10236S10006
inFire HTC Speed ファーネス	歯科技工用ポーセレン焼成炉	13B1X10236S10008

※直径105mm、106mmのディスクは、規定された機械を使用すること。

【使用上の注意】
［重要な基本的注意］
1. 本品を切削・研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や防塵マスクを使用して粉塵の吸入を防ぐこと。
2. 本品を切削・研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者は保護めがね等の防具を着用すること。
3. 粘膜との接触を避けること。
4. 作業後には手を洗いハンドクリーム等で保護すること。
5. 作業中は飲食、喫煙を控えること。
6. 本品を誤飲しないよう注意すること。
7. 本品は、根管ポスト、骨内インプラント、インレーブリッジに使用しないこと。セルコンベースディスクのみインレーブリッジは使用可能。
8. セルコンxtディスクは大臼歯部位での3ユニットブリッジに使用しないこと。
9. 口腔内の他の医療機器と本製品の交差反応や相互作用の可能性について注意すること。
10. 本品と他の製品を混用しないこと。
11. 当社が推奨する機器以外を使用する場合、各自の責任で使用して下さい。
12. 他社の陶材、ステイン及びグレーズ材を使用する場合は、各自の責任で各メーカーの取扱説明書を遵守して使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】
［保管の条件］
1. 本品は、直射日光を避け乾燥した場所で保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
製造国　ドイツ
製造業者　デグデント社　DeguDent GmbH

＊［セルコン xt ディスクに関する問い合わせ窓口］
マーケティング部　電話番号　03-6264-2781

［その他製品に関する問い合わせ窓口］
＊＊カスタマーサービス　電話番号　0120-667-467

AD032

取扱説明書を必ずご参照下さい。