＊＊2023 年 11 月　 6 日作成（第３版）
＊　2021 年　7 月　14 日作成（第２版）　　届出番号：２１Ｂ３Ｘ１００１０００００１５

歯科材料８　歯科用石膏及び石膏製品
一般医療機器　　歯科用焼石こう　　ＪＭＤＮ７０８９７０１０

サクラ印歯科用焼石膏 ＭＴプラスター

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
形状：粉末
成分：石こう、硬化時間調整剤
原理：水と練和することにより水和反応を生じ、一定時間後に硬化する。

＊＊仕様：

混水量（%）	４４～４８
硬化時間（分）	７～１０
線硬化膨張（%）	０．０８～０．１２
圧縮強さ（MPa）	１４

該当規格：ＪＩＳ Ｔ ６６００「歯科用石こう」
タイプ２（クラス２）

【使用目的又は効果】
歯科技工物を作製するために模型材等に用いる。マウント用。

【使用方法等】
［使用方法］
（１）混水量は粉末１００ｇに対して水４６ｍｌが標準ですが、水の量は操作性に支障のない範囲で、用途に応じて調整して下さい。
（２）練和時間は６０秒前後、むらなく均一に練和して下さい。

【使用上の注意】
［使用注意］
（１）本製品を使用する際（硬化体を研削する場合も含む）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や公的機関が認可した防塵マスク等を使用して、粉塵を吸入しないこと。
（２）硬化体を研削する際には目の損傷を防ぐため、保護めがね等の防具を使用すること。
［重要な基本的注意］
（１）本製品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
（２）目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
［貯蔵・保管方法］
（１）高温、多湿の場所を避けて保管すること。
（２）開封したまま放置すると吸湿し変質する恐れがあるので、開封後は直ちに充分に密封するか、密封できる容器に移すこと。
（３）荷崩れする恐れがあるので高く積層しないこと。
［有効期間、使用期限］
包装に記載の使用期限まで（開封後は対象外）
［記載の使用期限は自己認証（当社データ）による］。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　サンケイ吉野株式会社
住所　〒507-0825　岐阜県多治見市京町２丁目１０８番地
電話番号　０５７２－２２－４３０１

販売業者　吉野石膏販売株式会社
住所　〒170-0002　東京都豊島区巣鴨１丁目８番３号
電話番号　０３－３９４４－６５７１