

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント（70839002）

ジーシー フジ I

【禁忌・禁止】

グラスアイオノマーセメントに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

形状

- ・粉末
- ・液

主成分

- ・粉末：フルオロアルミノシリケートガラス、ポリアクリル酸
- ・液：ポリアクリル酸、精製水、多塩基性カルボン酸

原理

- ・粉末と液の混合によりペースト状となり、フルオロアルミノシリケートガラスとポリアクリル酸水溶液との反応により硬化する。

特性

	規格	参考値
操作時間 (23℃)	—	2 分
硬化時間 (37℃)	1.5～8 分	2 分 30 秒
X 線造影性	同じ厚さのアルミニウム以上	適合

(JIS T 6609-1 による)

【使用目的又は効果】

歯科修復物又は装置を口腔内硬組織又は装置に密着させるための合着材として用いる。

【使用目的又は効果に関連する使用上の注意】

- 1) サボライドや知覚過敏抑制材を塗布した歯面への使用では、歯質と十分な接着力が得られない場合があるので、留意して使用すること。

【使用方法等】

- 1) 粉末・液の計量：標準粉液比は、粉末 1.8 g に対し、液 1.0 g です。添付のパウダースプーンの小さじすり切り 1 杯に対し液 1 滴、大さじすり切り 1 杯に対し液 2 滴を採れば、ほぼこれに相当する比率が得られます。**
- 2) 練和：練和紙の上に所定量の粉末と液を採取し、プラスチックヘラを用いて練和します。粉末の全量を液に加え、20 秒間で練り上げます。ただし、ブリッジの合着など多量のセメントを練和する場合は、分割して 30～40 秒程度で練り上げます。操作時間の目安は、練和開始より約 2 分です。
- 3) 合着：練り上がったセメント泥は、通法により合着操作を行います。尚、外部にはみ出したセメント泥は、柔らかいうちに湿ったガーゼなどで拭き取ります。尚、隣接歯へあらかじめワセリンなどを塗布しておく、付着セメントを硬化した後で容易に除去できます。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本材は、常温（15～25℃）での使用を基本とすること。室温が高くなると操作時間は短く、また室温が低いと長くなるので注意すること。[本材の硬化反応は温度の影響を受けるため]
- 2) エアーシリンジなどを使用して歯面の乾燥を行う場合には、事前にオイルミスト等接着阻害物質が噴射されていないことを確認してから使用すること。[接着阻害物質により接着力が低下するため]
- 3) 本材は、標準粉液比（粉／液＝1.8 g／1.0 g）で使用する。[標準粉液比以外では本材の特性が得られないため]
- 4) 粉末容器は、ご使用になる前にキャップを外し（左回し）、パッキンを取り除いてからキャップを強くしめて使用すること。[正しく計量するため]

- 5) 粉末計量の際は、容器を振るなどして粉末をよくほぐしてから、パウダースプーンですくうようにして計量し、すり切って採取すること。容器全体を強く振って粉末をほぐすと、キャップの内側に粉末が付着して粉末がこぼれることがあるので注意すること。
- 6) 液の滴下計量は、ノズルを練和紙から離して容器を逆さにし、気泡を抜いてから行うこと。[正しく計量するため]
- 7) 液容器を開封した最初の 1～2 滴は、量が少なく出るので注意すること。
- 8) 少量のセメントを練和する場合は 15～20 秒程度で練和すること。[少量のセメントを練和し過ぎると操作時間が短くなるため]**

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - ① 薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ② 本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。また、使用により過敏症を起こした時は、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ③ 本材の未硬化物は、直接素手で触れないこと。未硬化物に触れる場合は、接触による過敏症を防ぐために、プラスチック手袋、ゴム手袋等を着用すること。
 - ④ 液及び練和物が、口腔粘膜、皮膚などに付着しないよう充分注意すること。ラバーダムを使用するなど、口腔粘膜・口唇への接触を防止すること（ラバーダムなどで口腔粘膜・口唇への接触が防止できない部分については、ココアバターなどを塗布することをお勧めします）。口腔粘膜に付着した場合にはすぐに綿球で拭き取り、操作終了後に十分に水洗すること。また皮膚に付着した場合には、すぐに流水で洗浄すること。万一目に入った時は、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ⑤ 補綴装置からの余剰セメント泥は、柔らかいうちに湿ったガーゼなどで速やかに除去すること。[硬化してしまうと除去しにくくなるため]
 - ⑥ 他の製品と混用しないこと。[本材の特性が得られないため]
 - ⑦ 粉末と液の容器は、使用後すぐに密栓すること。特に粉末は湿気に触れないように注意すること。[吸湿すると硬化しなくなるため]
 - ⑧ 正しい計量のために、液容器のノズルに付着した液は湿ったガーゼなどで拭き取る。[液が付着すると正しく計量できなくなるため]
 - ⑨ 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑩ 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
 - ⑪ 本材については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）*

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・直射日光、高温多湿を避けて、室温で保管する。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【有効期限】

本材は、包装に記載の使用期限※までに使用する。

※（例 EXP. 2029-02 は
使用期限 2029 年 2 月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒174-8585

東京都板橋区蓮沼町 76 番 1 号

主たる設計元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー

住所 : 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480