

歯科材料 2 歯冠材料
管理医療機器 歯冠用硬質レジン 70811020

ソリデックス フローオパーク

【禁忌・禁止】

- 1) 本材、ソリデックス又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材、ソリデックス又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【構成】

成分

性状	成分
ペースト	UDMA、4 - A E T、アルミニウムシリケート、ガラス粉、その他

色調：23色

A10, A20, A30, A3. 50, A40, B10, B20, B30, B40, C10, C20, C30, C40, D20, D30, D40, NCC-R20, NCC-R30, NCC-R3. 50, In0, Vp0, Vr0, PO

【原理】

本材は光重合型歯冠用硬質レジンで、可視光線（400～500nm）の光エネルギーで重合硬化する。

【使用目的又は効果】

前装冠、ジャケット冠及びブリッジによる歯冠修復又は暫間被覆冠等の製作若しくは口腔内外での人工歯冠の補修に用いる。

【具体的用途】

- 1) 前装製造冠の金属色の遮蔽
- 2) ジャケット冠、ラミネートベニアなどの下地色の遮蔽
- 3) 陶材及び歯冠用硬質レジンなどで製作した歯冠修復物、欠損補綴物を口腔内外で補修する場合の下地色の遮蔽

※※【使用方法等】

【本材と併用する材料】

歯冠用硬質レジン：「ソリデックス」

※※【本材に使用する機械及び器具】

歯科技工用重合装置

アクセルキュア	ソリディライト V
90 秒	3 分

記載の重合時間（照射時間）は「ソリディライト V」及び「アクセルキュア」を用いた場合を記述していますが、他の歯科技工用重合装置などを使用する場合は、添付文書等を参考に本材に適した光量を確保して使用すること。

【使用方法】

本材「ソリデックス フローオパーク」（以降フローオパークと記す）は歯冠用硬質レジン「ソリデックス」と組み合わせて使用する場合が多いため、代表例として「ソリデックス」を併用した前装冠硬質レジンの製作を記載します。その他、使用目的に応じて下地色遮蔽用オパークとして使用できます。

- 1) 通法によりメタルフレームを製作し、接着面の前処理（アルミナサンドブラスト）及び金属接着性プライマー「ソリデックス」のメタルフォトプライマー、又はプライマーペーストで処理を行います。

2) フローオパークの準備、塗布、光重合

①準備

選択したフローオパークを紙練板、ディッシュ類又は直接ブラシ等に採取します。

②塗布

フローオパークをブラシ等で前処理した適用部に塗布します。

③光重合

フローオパークを歯科技工用重合装置で3分間重合します。※塗布面積が広い場合や多数歯にわたる場合は、照射位置、照射方向を変えて数回光重合します。

※症例により複数層の処理を行う場合は、1層塗布するごとに光重合を行います。

- 3) 塗布、光重合後のフローオパークの上に「ソリデックス」の歯冠用コンポジットレジンを築盛します。歯冠形態を完成した後に最終重合を行い、通法により形態修正、仕上げ研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ※※1) 本材は使用後、速やかにキャップを確実に閉めること。
 - 2) 照射光は直視を避け、保護眼鏡等を使用すること。
 - ※※3) 本材に使用する筆は、構成品ごとに使い分けること。また、塗布後は筆を速やかにセラマージュクリーナー、アルコール等で洗浄すること。
 - 4) ディスポディッシュ又はペーパーパッド上に取り出した本材は、遮光カバーで遮光すること。
 - 5) 窓際又は技工用ライト直下等、強い光の当たる場所で築盛するとペーストが硬化することがあるので、強い光の当たらない場所で使用すること。
 - ※※6) 歯科重合用光照射器は感染防止のためアルコールで清拭すること。
 - ※※7) 口腔内での修復に使用する場合はシリンジからペーパーパッド等に採取した後、インストルメントを用いて築盛すること。
 - ※※8) 本材を口腔内の修理に用いる場合の光照射時間の目安
- | 歯科重合用光照射器 | ハロゲン照射器 | LED 照射器 |
|-----------|---------|---------|
| 光照射時間 | 40 秒 | 20 秒 |
- 9) リテンションビーズ等で維持部を付与してあるケースは、すり込む様な感じで塗布し、細部まで本材を行き渡らせること。
 - ※※10) 本材を冷蔵庫で保管している場合には、使用する前に室温に戻してから使用すること。

※※【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ※※3) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ※※4) 本材の未重合物は直接素手で触れないこと。また、皮膚に付着させないように注意すること。本材との接触による過敏症を防ぐため、医療用（歯科用）手袋及び保護眼鏡の着用などの防護措置を執ること。口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭いた後、大量の流水で洗浄すること。

[その他の注意]

本材と同種の製品の「ソリデックス」の未重合物を素手で扱ったことにより、本材に含まれる成分に感作症状を発現した事例がある。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は高温、多湿、直射日光、火気等を避けて、室温（1～30℃）、暗所で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

※(例)  YYYY- MM - DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号	075-561-1112