2024 年 11 月作成（第 1 版）　　医療機器認証番号：21300BZY00242000

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器　歯科用エッチング材
JMDN コード：36153000

スコッチボンド　エッチャント

【形状・構造及び原理等】

性状	組成
ゲル	リン酸、精製水、その他

本材はリン酸のゲルであり、歯の表面を脱灰し、粗造にするために使用する。

【使用目的又は効果】

歯又は歯科修復物のエッチング（技工専用を除く。）に用いる。

【使用方法等】

1. エナメル質の清掃：エッチングを行なうエナメル質が未切削の場合は、研磨ペーストで清掃します。よく水洗します。
2. 防湿：酸によるエッチングには、乾燥した状態にする必要があります。ラバーダムによる防湿をお勧めします。
3. エッチング：本材を混和皿等に採取します。適切な器具を使用して本材をエナメル質に塗布し、15 秒間放置します。
4. 水洗：オイルを含まない水で 15 秒間、十分に水洗します。水洗した水を吸引で取り除きます。
5. 乾燥：エッチングした部位をオイルや水分を含まないエアーで十分に乾燥します。エッチングされたエナメル質は白濁して見えます。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

1) 接着システムによっては、エッチングを行なう部位はエナメル質だけの場合もあれば、エナメル質および象牙質の場合もあります。エッチングの部位、時間およびその後の乾燥条件は使用する接着システムの添付文書に従うこと。
2) エッチング効果を妨げる恐れがあるので、オイルやフッ素を含む研磨ペーストは使用しないでください。
3) エッチングが正しく行われたかどうかは、処理部エナメル質の白濁の有無で確認すること。必要であれば 2～5 の手順を再度繰り返すこと。
4) エッチング後に歯面が唾液等で汚染された場合は、5 秒間再度エッチングをやり直し、水洗、防湿を行なうこと。
5) 患者および術者は眼の保護具を着用すること。
6) エッチング後の水洗により本材が飛び散ることがあります。患者の顔面などへ飛散しないよう注意すること。
7) 他の人が不用意に本材に触れる事故を防ぐため、使用後に残った本材は水で洗い流すこと。
8) エッチングに使用した筆は廃棄すること。
9) 使用後は液出口のふきとりを行い、清潔に保つこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
   本材にはリン酸が含まれています。リン酸は強い酸ですから皮膚、粘膜に付着した場合、放置すると化学やけどを起こす可能性があります。万一本材が皮膚、粘膜に付着した場合には、すぐに大量の流水で十分に洗い流すこと。また、眼に入った場合には、すぐに大量の流水で十分に洗浄して専門医（眼科医）の診察を受けること。
2. その他の注意
   1) 本材は約 21～24℃で使用するように設計されている。
   2) 本材を使用するにあたっては、本材が患者の症例に適合するかどうか、歯科医師が判断すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
   1) 10～27℃
   2) 本材を高温または直射日光にさらさないこと。
   3) 本材を冷蔵庫に入れると粘度が高くなるため入れないこと。
2. 有効期間
   包装に記載［自己認証（製造元データによる）］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルベンタムイノベーション株式会社
TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

外国製造所の国名及び製造業者の名称

米国、ソルベンタム ユーエス エルエルシー（Solventum US LLC）