**2026 年 2 月改訂（新様式第７版）
*2023 年 5 月改訂（新様式第６版）

医療機器認証番号：第 221AFBZX00090000 号

類別名称：歯科材料０４　歯科用根管充填材料
管理医療機器　一般的名称：歯科用根管充填固状材料　ＪＭＤＮコード：70873000

販売名：ナチュラルガッターJH

【禁忌・禁止】
1）天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある患者の適用及び歯科医療従事者の使用は禁止。
2）本材又は類似成分(ゴム,酸化亜鉛)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者に使用しないこと。
3）本材又は類似成分(ゴム,酸化亜鉛)の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

形状：長さ 5mm 円柱状
成分：トランスポリイソプレン(ガッタパーチャ等)、
ワックス類、酸化亜鉛等充填物及びその他の混合物

No.		JH40	JH50	JH60	JH70	JH80	AP
直径 mm		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2

【使用目的又は効果】
根管に充填する固状の材料をいう。
1)使用目的、用途
根管の歯髄除去・清掃消毒が完了した後、根管歯髄腔を填塞する材料

【使用方法等】*
(1)　消毒
①消毒用エタノールに１分間以上浸漬。
②次亜塩素酸ナトリウム消毒液(５$^{w}/_{v}$％の次亜塩素酸ナトリウムは２５０倍に希釈)に１分間浸漬。※長時間浸漬すると表面が軟化し、使用できなくなります。
③ポピドンヨード(C_6H_9NO)n･xＩの原液に２～３分間浸漬。

(2)　充填
①根管充填の前処理が終了した後、本材を根管充填用ピンセットで挟み、加温したアピキャリアまたはオピアンキャリヤーＦＦに付け、ラバーストッパーまでの長さを計測し根管長に合わせます。
②ライターなどの火焔内炎にて約０．５秒加温軟化し、ダッペングラス内のユーカリソフトプラスに浸します。
③余剰のユーカリソフトプラス液をガーゼ等に軽く吸わせ、本材を根尖部へ置いてきます。
④プラガーでガッターの表面を整えるようにコンデンスします。
⑤順次、同じ操作を繰り返し行い、充填完了後、Ｘ－ＲＡＹにて確認します。

【使用上の注意】
(1)　使用注意
①問診により本材に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
②本材の使用により発疹等の過敏症状があらわれた患者及び術者は使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
③本材は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
④本材は、加熱使用するため、使用の際火傷をしないよう、また患者に火傷をさせないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】
［貯蔵・保管方法］
・室温・暗所保管
・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
・本材は、火気厳禁の室温・暗所に保管し、１つの保管庫に大量に保管しないこと。
・本材は適切に保管・管理すること。

［使用期限］
・本材は箱に記載の使用期限までに使用すること［自己認証（当社データ）による］
・一本当たりの耐用期間
（品質劣化を避けるため、累積加熱時間 20 時間以内、かつ、加熱・放冷回数５回以内に使用すること。）

包装
・JH40, JH50, JH60, JH70, JH80-----100 本/函
・AP(#120 相当) ---------- 50 本/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元　：　株式会社 東洋化学研究所
製造元　：　同
住所　：　〒173-0004 東京都板橋区板橋４－２５－１２
電話番号　：　03－3962-8811
ファックス　：　03－3961-1859

文書番号 DPD-Z025