

マイキープルー

【警告】

本材の液及び混和物が皮膚に接触しないこと。また、単量体（モノマー蒸気）を吸入しないこと。

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本材は下記成分より構成される。

構成成分	性状	成分
粉末	粉末	ポリメチルメタクリレート、ポリエチルメタクリレート、着色材、その他
液	液体	メチルメタクリレート、第三級アミン、その他

原理：粉末と液を混合すると重合開始成分が反応し重合する。

番号	項目	仕様
1	生体適合性	引用規格に適合
2	外観及び色調	引用規格に適合
3	表面仕上げ	引用規格に適合
4	硬さ	11.9HV0.2
5	曲げ強さ	56MPa
6	吸水量及び溶解量	19 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$, 0.5 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
7	色調安定性	引用規格に適合

引用規格 JIS T 6518：2011 アクリル系歯冠用レジン第2種

【使用目的又は効果】

メタクリル酸エステル単量体及び重合体を主成分とし、常温重合（化学重合）法によって歯冠部の修復、暫間被覆冠の作成等に用いる。

【使用方法等】

1）混和法

- ①粉末1gに対し、液0.5mLの割り合いで、ダッペングラスに液、粉末の順で必要量を計り取ります。
- ②約5秒間、粉末と液を馴染ませるように軽く混和してください。
- ③混和が完了し、餅状になったところで、すみやかに圧接してください。

2）筆積法

- ①必要量の粉末と液を別々のダッペングラス等に採取します。
- ②筆先を液に充分浸し、縁で筆先をそろえます。
- ③その筆先を粉末に付けて玉を作り使用します。
※筆先を良くガーゼ等で拭き取りながら行ってください。

3）フリカケ法

- ①少量の粉末を薄く散布します。
- ②散布した粉末の上に液を滴下にて浸透させます。
- ③①、②の操作を繰り返し、必要に応じて混和法、筆積法を併用します。
※気泡抑制等の効果を高めるために、加圧重合器の使用をお勧めします。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1）重合後は、口腔内に装着するまで水中に保存し、残留モノマーを溶出させること。
- * 2）本材の変質を避けるため、ダッペングラス等に小出しした余剰の粉末、液は容器に戻さず廃棄すること。

【使用上の注意】

1）使用注意

- ①本材が手指又は器具に付着した場合には、直ちにアルコールで拭き取ること。
- ②本材は可燃性なので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。また、テーブル、床上などにこぼした場合には、すぐに乾いた布でよく拭き取ること。
- ③本材の使用場所には消火装置を備えること。
- ④本材を使用する際には、適切な換気（1時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。

⑤他のレジン粉末、液と混用しないこと。

2）重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者又は術者においては、ただちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせるか、又は受けること。
- ②本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。本材を使用する際には必ず医療用（歯科用）手袋及び保護メガネ等を着用し、皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。なお、医療用（歯科用）手袋は本材の直接的接触を防ぐが、一部の有機溶媒・モノマーが短時間のうちに浸透することが知られているので液及び液混和物が付着した場合には、直ちに手袋を捨て、石鹸を使用して流水で洗浄すること。
- ③本材が、万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

3）不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発赤、びらん、水疱、浮腫などの過敏症状が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、高温、多湿、直射日光を避けて、火気厳禁の室温で保管すること。また、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

本体に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による。〕

記載方法：0000-00は

使用期限 0000年00月を示す

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ホームページ：www.nissin-dental.jp