＊＊ 2024年　8月 改訂（第6版）
＊ 2016年　8月 改訂（第5版）（新記載要領に基づく改訂）

医療機器認証番号：225ADBZX00042000

歯科材料04　歯科用根管充填材料
管理医療機器　歯科用根管充填シーラ　36095000

ニシカ キャナルシーラー ユージノール系 ノーマル E-N

【禁忌・禁止】

［適用対象（患者）］
本材またはユージノール系の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

（1）形状・構造

本材は次の原材料より構成される。

構成名	性状	組成
A材	微黄色～褐色※のペースト	ユージノール、ロジン、エステルガム
B材	白色～黄色のペースト	オリブ油、酸化亜鉛、次炭酸ビスマス

※：経時的に褐色に変化する場合がありますが、品質には問題ありません。

（2）原理

酸化亜鉛とユージノールのキレート結合により硬化する。

【使用目的】

根管充填に使用する。

【使用方法等】

① ダブルシリンジのプランジャーを押しA材、B材を練板紙などへ等量採取します。
② スパチュラなどを用いて均一なペーストになるまで練和します。
③ 通法に従い本材と根管充填ポイントで緊密に歯冠側から根管充填します。
④ 加熱した器具を用いて根管充填ポイントを根管口部まで除去します。
⑤ 根管用プラガーを用いて根尖方向に加圧します。
（本材は適度なX線造影性を有しています。）

硬化特性

・ ペーストは練和後約30分間※根管内に適用可能です。
※：高温多湿の環境下では短くなることがあります。
・ 口腔内では約30分で硬化します。

＊［使用方法等に関連する使用上の注意］

・ 本材を根尖孔外へ溢出させないこと。
・ 本材の使用前に十分に根管内を乾燥させること。
・ 練和に使用する器具は必ず乾燥したものを使用すること。
・ 本材が器具などに付着した場合は、硬化しないうちにアルコール綿などで拭き取ること。
・ 根管内硬化物を除去する場合は、根管充填材用軟化材などを用いて除去すること。
・ 他の製品との混用は避けること。

＊【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・本材の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
・本材またはユージノール系の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに専門医の診察を受けること。
・本材は口腔軟組織や皮膚に付着させないように注意すること。付着した場合には、アルコール綿などで拭った後、流水で洗浄すること。
・本材は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の水で洗い流した後、専門医の診察を受けること。

2. 不具合・有害事象

（1）有害事象

［その他の有害事象］
本材の使用により、以下のような有害事象の発現が考えられる。
・発疹、皮膚炎などの過敏症状。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
・直射日光を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
・使用後は正しい向きで、奥までしっかりとキャップを装着すること。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

［有効期間］
本材は包装に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊＊［製造販売元］日本歯科薬品株式会社
〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-7-24
0120-8020-96／FAX 083-222-2220
［ホームページ］https://www.nishika.co.jp/
［製　造　元］日本歯科薬品株式会社

製造販売元
日本歯科薬品株式会社
山口県下関市竹崎町4-7-24