

歯科材料08 歯科用石こう及び石こう製品  
一般医療機器 歯科高温铸造用埋没材 JMDNコード：70900020  
**コスモスシリカT-1**

**【禁忌・禁止】**

本材は、絶対に口腔内に使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元 富士石膏株式会社  
電話番号 0561-82-3305

**【形状・構造及び原理等】**

形状／粉材：粉末状

色調／シロ

成分／本材は、下記成分より構成される。

性状	成分
粉末	シリカ

物理的性質

エチルシリケートの使用方法に準ずる。

販売元

電話番号

株式会社キャスティング・オカモト

0740-22-5011

**【使用目的又は効果】**

歯科技工所における、埋没铸造を作るために用いる、  
歯科高温铸造用埋没材です。

**【使用方法等】**

- ① 練和及び流し込みに支障のない限り、混水量は少ない方が強度の高い表面滑沢な模型が得られます。
- ② 練和は、30～60秒間、均一になるまで行います。
- ③ 印象に注入します。  
●印象に注入する際にバイブレーターを使用すると、より気泡の少ない美しい模型が得られます。
- ④ 注入後40～60分で模型を取り出せます。

**【使用上の注意】**

1) 使用注意

- ・本材を扱う際（硬化体を研削する場合も含む。）には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどの防具を使用すること。
- ・本材は、歯科高温铸造用埋没材の用途以外には使用しないこと。
- ・本材は、**歯科医療有資格者**以外は使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は、密封して保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材は、包装に記載の使用期限までに使用すること。

（例 EXP 09-12は  
使用期限2009年12月を示す。）