** 2020年　7月　第5版
*2017年　7月　第4版

承認番号：22100BZX00397000

歯科材料１　歯科用金属
管理医療機器　歯科メタルセラミック修復用貴金属材料（70770000）

アルバボンドＣ

【禁忌・禁止】
＜適用対象（患者）＞
本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
該当規格：JIS T6118「歯科メタルセラミック修復用貴金属材料」タイプ４
成分：
・金･････････ 15.0%　　・インジウム･･･ 6.0%
・パラジウム･･52.2%　　・ルテニウム･･･ 0.3%
・銀･････････ 21.5%　　・その他※･･････5.0%
※スズ、ガリウム

性能等：

項目	代表値		
	鋳造後	焼成後	硬化後
耐　力	―	600MPa	680MPa
伸　び	―	20%	17%
ビッカース硬さ	270Hv	255Hv	280Hv
固相点	1,177℃		
液相点	1,295℃		
最適鋳造温度	1,435℃		
熱膨張係数	$14.5 \times 10^{-6} K^{-1}$（25-500℃）		
密　度	12.3g/cm³		

【使用目的又は効果】
金又は白金族元素を 35%以上、又は金、白金族元素の合計が35%以上を含有する鋳造用合金。歯科メタルセラミック修復物の作製に用いる。

【使用方法等】
１．ワックスパターン、スプルー植立及び埋没
ａ．焼付面のワックスの厚さは、約 0.5mm 以上必要です。
ｂ．ランナーバータイプでのスプルー植立：
スプルー・・・・・・φ5.0mm
水平スプルー・・・・φ 5.0mm
パターン連結部・・・φ 3.5mm 長さ 5.0mm
ｃ．単独でのスプルー植立：
スプルー・・・・・・φ 4.0mm
・リン酸塩系埋没材を使用して通法により埋没を行ってください。グラファイトフリーの埋没材をお勧めします。
２．鋳造
・リング加熱係留は 850℃で行い、リングの中心まで温度分布が一定になる様注意してください。リング加熱は、リングの大きさや個数によって係留時間を長くしたり、焼却温度を高くしてください。
・鋳造温度は、溶解するメタルの液相点＋150℃を基準とします。るつぼは、セラミックるつぼをご使用ください。
・ろう着したメタルや異物が混入した合金は使用しないでください。
３．埋没材除去と酸洗浄
・通法により埋没材除去を行い、細部はガラスビーズで除去します。酸類による洗浄を行った後は、中和、及び水洗を十分に行ってください。
４．メタル調整
・最終仕上げ後、焼付面の厚さは最低 0.35mm 確保します。
５．サンドブラスト処理、及び洗浄
６．酸化被膜生成処理（ディギャッシング）
・960℃で５分間、大気中で行ってください。
・処理後の酸処理は不要です。
・洗浄後本処理を行わない場合は、オペーク２回焼成をお勧めします。
７．陶材築盛・焼成
・使用する陶材の使用指示に従ってご使用ください。
８．ろう材
・推奨するろう材は、ハラドールソルダーⅠ（前ろう）、ハラドールソルダーⅢ（後ろう）です。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
1) 他の歯科用合金との接触（隣接及び咬合面での接触）を避けること。ガルバニック電流を発生することがある。
2) 本品を再鋳造する場合は、サンドブラスターなどで埋没材や酸化膜を取除き、新しい合金を 1/3 以上加えて使用すること。
3) 本品を技工用レーザー溶接機で使用する場合には、使用するレーザー溶接機の使用指示に従って使用すること。
4) 他の合金と混溶しないこと。

【使用上の注意】
１）重要な基本的注意
①本品の作業場所付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鋳造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
②本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク、防護シールドなどを使用すること。
③本品の使用により過敏症状が現れた場合には、使用を中止して医師の診断を受けさせること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
*
製造販売業者：クルツァー ジャパン株式会社
住所　　：〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町４－１７４
電話番号　　：03-5803-2151（代表）
製造業者　　：クルツァー社、ドイツ
Kulzer GmbH