＊＊2017 年 03 月改訂（第 9 版）
＊2013 年 08 月改訂（第 8 版）

医療機器認証番号:20200BZZ01490000

歯科材料 02　歯冠材料
管理医療機器　硬質レジン歯(70808000)

エ　フ　セ　ラ　ー　P

【禁忌・禁止】
本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＊＊【形状・構造及び原理等】
1)成分
本品は以下の種類があり、記載の成分を含有する。

種類	成分
臼歯	ウレタン系ポリマー、SiO_2、PMMA、その他

＊＊2)形態及び色調
本品は以下の形態及び色調を有する。

上下	形態	色調
上下顎	標準形態 28,30,32,34,36	A1,A2,A3,A3.5,A4
	ｼﾝﾌﾟﾗｰ形態 M28,M30,M32 S28,S30,S32	A2,A3,A3.5,A4

但し、標準形態 34,36 の色調は A3 のみ。

ＲＨ（維持孔タイプ）

上下	形態	色調
上下顎	標準形態 28,30,32	A2,A3,A3.5
	ｼﾝﾌﾟﾗｰ形態 M28,M30,M32	

本品の寸法については、当社モールドチャート参照のこと。

＊＊【使用目的又は効果】
義歯に植立する硬質レジン製の既製人工歯

【使用方法等】
①義歯の製作
通法の床義歯製作方法によって作製すること。
②研磨方法
ブラシ、布バフ等を用い、ダイヤモンドペースト等の研磨材にて艶だし研磨を行うこと。

[使用方法に関連する使用上の注意]
①粉液タイプのアクリル樹脂以外の床用樹脂を用いて、義歯を作製する場合は、本人工歯に接着しないので、床用樹脂メーカーの指定の方法に従って前処理をすること。
②強アルカリ性(pH10 以上)の石膏溶解材、義歯洗浄材は硬質レジン歯を白濁させる恐れがあるので、使用しないこと。石膏溶解材を用いる場合は変色性ブレイク（山八歯材工業製）などを使用すること。
③口腔内での色素沈着による着色（煙草のヤニなどが原因）を除去する場合は、みがき砂をつけ、義歯用ブラシを用いて研磨した後、亜鉛華（酸化亜鉛）をつけ、軟毛ブラシを用いて艶出し研磨すること。
④シアノアクリレート系の瞬間接着剤を用いて、本人工歯を仮固定すると、重合後、開リン時に本人工歯の表面が剥離したり、破折したりする恐れがあるので、使用しないこと。
⑤形態修正箇所の研磨を十分に行うこと。

【使用上の注意】
1)使用上の注意
①本品を用いた義歯製作の際に、強アルカリ性の石こう溶解材を使うと変色することがあるので使用しないこと。
②床との結合を強固にするため、必要に応じてアンダーカットを付与すること。
③本品を含む歯科技工物の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
2)重要な基本的注意
①本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
②本品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・本材は高温多湿、直射日光を避けて保管すること。
・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　：　山八歯材工業株式会社
電話番号　：　0533-57-7121
ＦＡＸ番号　：　0533-57-1764
e-mail　：　box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者　：　山八歯材工業（常熟）有限公司
製造先国名　：　中華人民共和国