医療機器認証番号：303AFBZX00021000

歯科材料　02　歯冠材料
管理医療機器　硬質レジン歯　JMDN70808000

ネクサスA

【禁忌・禁止】
・本材又はメタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形態



上顎　4形態

型（大きさ）	6前歯全幅径（直線）	中切歯長径（カラーを除く）	中切歯幅径
C１	４０．３	１０．２	７．４
C２	４３．４	１１．１	８．０
C３	４５．６	１１．６	８．４
C４	４８．７	１２．５	９．０
S１	４０．６	１０．２	７．４
S２	４３．８	１１．０	８．０
S３	４６．０	１１．６	８．４
S４	４９．４	１２．４	９．０
T１	４０．４	１０．６	７．４
T２	４３．５	１１．４	８．０
T３	４５．９	１１．９	８．４
T４	４９．０	１２．９	９．０
O１	４０．６	１０．６	７．４
O２	４３．９	１１．４	８．０
O３	４６．０	１２．０	８．４
O４	４９．５	１２．９	９．０

下顎　1形態

型（大きさ）	6前歯全幅径（直線）	中切歯長径（カラーを除く）	中切歯幅径
L１	３１．６	８．６	４．７
L２	３４．２	９．４	５．１
L３	３６．０	９．８	５．４
L４	３９．０	１０．６	５．８

単位：㎜

2. 色調
A2、A3、A3.5

3. 性能及び安全性に関する規格
基本要件基準第6条に規定されているJIS　T　6506の品質の性能に関する項目について試験を実施した。試験結果は全て適合している。

4. 包装
前歯：1組（6歯）
1箱　：20組（6歯×20組）
全形態セット

【使用目的又は効果】
義歯に植立する硬質レジン製の既製人工歯の前歯である。

【使用方法等】
通常の義歯排列法により排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用する。
［使用方法に関連する使用上の注意］
①形態修正を行った場合は、その部分を十分に研磨すること。
②アクリル樹脂以外の床用樹脂を用いて使用する場合は接着しないので、床用樹脂メーカー指定の方法に従って維持孔の付与等の前処理をすること。また、120℃以上の環境に長時間置くと変形するおそれがあるので注意すること。さらに、成形方法（例えば200℃で20分係留など）によって強度が低下し破損することもあるので注意すること。
③市販されている一部の石こう溶解材、義歯洗浄材には強アルカリ性のものがあり硬質レジン歯を白濁させる恐れがあるので、石こう溶解材を用いる場合はクエスト　変色性ブレイクを使用すること。また、義歯洗浄材を用いる場合は、弱アルカリ性の製品を使用するように患者に指導すること。
④口腔内において色素沈着（煙草のヤニなど）により着色した場合は、みがき粉をつけ義歯用ブラシを用いて研磨して除去し、亜鉛華（酸化亜鉛）をつけ、軟毛ブラシを用いて艶出し研磨すること。
⑤人工歯の表面には凹凸が付与されているため、プラークや煙草のヤニが付着することがあるので、義歯用ブラシなどを用いてよく清掃するように患者に指導すること。
⑥シアノアクリレート系の瞬間接着材を用いて人工歯を仮固定すると、重合後開リン時に人工歯が割れることがあるので、シアノアクリレート系の瞬間接着材は用いないこと。

【使用上の注意】
1）使用注意
①他社製品と混用しないこと。
②本品は、義歯床用人工歯以外には使用しないこと。
2）重要な基本的注意
①本品の使用により過敏症を起こした患者には使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。
②本品又はメタクリレート系モノマーに対して、発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
③本品は、【使用目的又は効果】の項の用途以外には使用しないこと。
④本品の研削、研磨作業の際には、集塵装置、防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
⑤本品の切削、研磨作業の際には、保護メガネなどを着用すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
・本品は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
・本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：株式会社　クエスト
徳島県小松島市芝生町字西居屋敷５３－１
TEL：0885－38－9777
FAX：0885－38－9888

製造業者：・株式会社　クエスト　歯科材料研究開発
・クエスト　デンタル　マテリアル　コーポレーション
QUEST　DENTAL　MATERIAL CORPORATION
（Philippines）