

歯科材料 8 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用硬質石こう 70897020
ユーデントストーン

【形状・構造及び原理等】

「形状」該当規格：JIS T 6605 「歯科用硬質石こう」
タイプ2 粉末状
「構造」成分：硫酸カルシウム半水塩、着色材、その他
色調：イエロー、グレー、ブルー、グリーン、ホワイト、
ピンク、ライトピンク
「原理」本材は硫酸カルシウムの半水塩を主成分とする歯科印象
模型用超硬質石こうで、水と練和すると一定時間後に
硬化する。

【使用目的又は効果】

アルギン酸塩印象材などの印象用模型材として用い、総義歯、
局部義歯、クラウン、ブリッジ及び矯正用模型の製作に使用する。

【物理的性質（試験方法：JIS T 6605）】

標準混水量（粉100gに対して）	ml	24
硬化時間	min	10
圧縮強さ（1hr）	Mpa	44
線硬化膨張（2hr）	%	0.22
細線再現性		適合

【使用方法等】

- 標準混水量：粉末100gに対し水24ml
- 練和時間
 - 手練和の場合は、均一になるまで練和してください。
練和量により差はありますが30～60秒間練和してください。
 - 真空練和の場合は、粉末を水に馴染ませたあと30秒間練和してください。
- 採得した印象に練和した石こう泥を注入します。
- 注入後、40～60分で硬化した模型を取り出せます。

【使用上の注意】

- 練和及び流し込みに支障のない限り、混水量は少ない方が
強度の高い、表面の滑沢な模型が得られます。
- 印象に注入する際にバイブレーターを使用すると、より気泡の
少ない美しい石こう模型が得られます。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 本材は、直射日光のあたらない、乾燥した涼しいところに
保管すること。
- 開封後は、密封して保管すること。
- 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・
管理すること。

【有効期間】

本材は、包装に記載の有効期間までに使用すること。
[記載の有効期間は当社データによる。]

【取扱い上の注意】

- 本材を使用する際（硬化体を研削する場合も含む。）には、
粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関
が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないよう注意
すること。
- 本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐため保護メガネ
などの防具を使用すること。
- 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 他の製品と混用しないこと。
- 本材は、歯科用硬質石こうの用途以外に使用しないこと。
- 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【重要な基本的注意】

- 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は
本材を使用しないこと。また、使用により発疹などの過敏症状が
あらわれた場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を
受けること。
- 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合
には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【包装】

1.5kg、3kg、20kg

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 株式会社ユーデント
及び製造業者 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地
電話番号 043-213-8151