

歯科材料 0 1 歯科用金属
管理医療機器
歯科鑄造用合金
J クラウン

JMDN 7 0 7 9 8 0 0 0

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：板状
原理：加熱溶融して鑄造する。

成分・分量

成分	分量
コバルト	44.7%
クロム	28.2%
鉄	21.9%
その他 ケイ素 モリブデン マンガン ガリウム	5.2%

物理的性質

液相点	1360℃
固相点	1320℃
硬さ	260Hv0.5
耐力	530MPa
伸び	8.0%
ヤング率	220GPa
密度	8.2 g/cm ³
耐食性のレベル	優

【使用目的又は効果】

歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いること。

【使用方法等】

(1) ワックスアップ・埋没・焼却

- ①メタルの厚さが0.3mm以下にならないようにしてください。
- ②スブルー線は、単冠の場合でφ3mm、ブリッジ等、大きなパターンには、φ3mmのものを2～3ヶ所に植立すると安全です。
余り細いものは、鑄造欠陥の原因となります。
- ③埋没材は、リン酸塩系埋没材を使用してください。
- ④焼却は埋没材の取扱説明書等に従って行ってください。

(2) 溶解鑄造

本合金は、真空高周波鑄造によってその特性を発揮しますが、他の溶解鑄造方法でも容易に行えます。
ブローパイプ使用の場合は、都市ガス（又はL Pガス）と酸素の混合ガスで溶解してください。

(3) 研磨

鑄造後、室温まで放冷したのち、鑄造体を取り出し、通法に従って研磨してください。

(6) ろう着

各種ろう材を用い、通法に従い使用してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 本合金を再溶解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて溶解すること。
- (2) 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ①本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- ②本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③他の合金と混溶しないこと。
- ④遠心鑄造機の場合、リングを飛ばしたり、溶解合金を飛散させないよう安全な操作で鑄造作業を行うこと。
- ⑤都市ガスや酸素などを熱源として使用する場合、金属を融解するときの光線から目を保護する為に遮光保護具（遮光メガネ等）を使用すること。

(2) 重要な基本的注意

- ①本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本合金又は類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

(3) 不具合・有害事象

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び使用期限等】

【保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：株式会社ルビー

住 所：〒582-0005

大阪府柏原市法善寺1丁目13-1

電話番号：072-972-0961

ホームページ：<https://www.ruby-dental.jp>